



NATURA
FLOORING

ESSENTIALS

2025

Preview
Lieferung ab
November

ESSENTIALS 30


Maße: 1220 x 181 x 4,5 mm

Nutzschicht: 0,3 mm


Nutzungsklasse: 23/34

Struktur: Synchronprägung


Fuge: Micro-4V-Fuge




Lunor
A0016329



Sorin
A0016330




Auren
A0016331




Tarin
A0016332

ESSENTIALS 50


Maße: 1220 x 228 x 5 mm
Nutzschicht: 0,5 mm
Nutzungsstufe: 23/34
Struktur: Synchronprägung
Fuge: Micro-4V-Fuge




Tavo
A0016319




Narvo
A0016320




Elvon
A0016321



Corvin
A0016322



Rivon
A0016323




Avero
A0016324

ESSENTIALS Stone

Maße: 609 x 304 x 5 mm
Nutzschicht: 0,5 mm
Nutzungsklasse: 23/34
Struktur: Strukturprägung
Fuge: Micro-4V-Fuge




Ralon
A0016325



Ezar
A0016326



Mirox
A0016327



Tanel
A0016328

Technische Daten

Eigenschaften	Standards	Essentials 30	Essentials 50	Essentials Stone
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm	5 mm	5 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 24346	1,0 mm IXPE	1,0 mm IXPE	1,0 mm IXPE
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,3 mm	0,5 mm	0,5 mm
Oberfläche		PU-Lackierung	PU-Lackierung	PU-Lackierung
Struktur und Fuge		Synchronprägung + Micro 4V-Fuge	Synchronprägung + Micro 4V-Fuge	Strukturprägung + Micro 4V-Fuge
Verriegelungssystem		Uniclic	Uniclic	Uniclic
Nutzungsklasse	EN 10874 (von EN 16511)	23/34	23/34	23/34
Plankengröße (L*B)		1220 x 181 mm	1220 x 228 mm	609 x 304 mm
Palettengröße (B*L*H)		1000 x 1250 x 760 mm	1000 x 1250 x 760 mm	1260 x 980 x 725 mm
Planken/Packung		10	8	12
Packungsgröße (m²/ Packung)		2,200	2,220	2,230
Gewicht/Packung		16,910	19,380	19,080
Packung/Palette		55	48	48
m²/Palette		121,000	106,560	107,040
m²/Container		2904	2557	2676
Palette/Container		26	26	26
Packung/Container		1320	1152	1200
Gesamtgewicht/ Palette		950	960	945
Brandverhalten (CE)	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,087 W/(mK)	0,110 W/(mK)	0,107 W/(mK)

Eigenschaften	Standards	Essentials 30	Essentials 50	Essentials Stone
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,030 (m²K)/W	0,030 (m²K)/W	0,030 (m²K)/W
Schlüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN 23999	≤ 10,5l mm	≤ 10,5l mm	≤ 10,5l mm
Fußbodenheizung geeignet		Geeignet, max. 27°C	Geeignet, max. 27°C	Geeignet, max. 27°C
Rutschfestigkeit (CE)	EN13893	DS	DS	DS
Rutschfestigkeit (schiefe Ebene)	DIN 51130	R9	R9	R9
Abriebfestigkeit	ISO 24338	> 7300 Umdrehungen (≥7000 für Klasse 34)	> 7300 Umdrehungen (≥7000 für Klasse 34)	>7700 Umdrehungen (≥7000 für Klasse 34)
Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	LS:4,5 kN/m KS: 5,5 kN/m	LS:4,5 kN/m KS: 5,5 kN/m	LS: 4,5 kN/m KS: 5,5 kN/m
Stuhlrollentest	ISO 4918	Bestanden (Typ W >25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W >25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W >25000 Umdrehungen)
Möbelfußtest	EN ISO 16581	Bestanden	Bestanden	Bestanden
Mikrokratzenbeständigkeit	EN 16094	ΔR'1,MSR-A3	ΔR'1,MSR-A2	ΔR'1,MSR-A2
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm	0,05 mm	0,04 mm
Schalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 21dB	ΔLw = 21dB	ΔLw = 20dB
Chemikalien- einwirkung	EN 438-2	Gruppe 1: Klasse 5	Gruppe 1: Klasse 5	Gruppe 1: Klasse 5
Formaldehyde/ VOC Emissionen	EN 16516	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei
Phthalatfrei		Ja	Ja	Ja

Notizen

A vertical photograph of a dense forest. The lower half of the image is filled with the tops of many green trees, their leaves appearing vibrant and detailed. A thick, soft layer of mist or fog hangs over the forest, creating a dreamy atmosphere. The upper half of the image shows a pale, overcast sky with soft, diffused light filtering through the clouds. The overall color palette is dominated by greens, greys, and soft blues.



NATURA FLOORING

Ihr Fachhändler:

www.natura-flooring.de
info@natura-flooring.de

