



NATURA
FLOORING

SPC-VINYL

ESSENTIALS

2025

Preview
Lieferung ab
November

ESSENTIALS 30


Maße: 1220 x 181 x 4,5 mm

Nutzschicht: 0,3 mm


Nutzungsklasse: 23/34

Struktur: Synchronprägung


Fuge: Micro-4V-Fuge




Lunor
A0016329



Sorin
A0016330



Auren
A0016331



Tarin
A0016332

ESSENTIALS 50


Maße: 1220 x 228 x 5 mm

Nutzschicht: 0,5 mm


Nutzungsklasse: 23/34

Struktur: Synchronprägung


Fuge: Micro-4V-Fuge




Tavo
A0016319




Narvo
A0016320




Elvon
A0016321



Corvin
A0016322



Rivon
A0016323



Avero
A0016324

ESSENTIALS Stone


Maße: 609,6 x 304,8 x 5 mm

Nutzschicht: 0,3 mm


Nutzungsstufe: 23/34

Struktur: Fliesenstruktur


Fuge: Micro-4V-Fuge




Ralon
A0016325



Ezar
A0016326



Mirox
A0016327



Tanel
A0016328

Technische Daten

Eigenschaften	Standards	Essentials 30	Essentials 50	Essentials Stone
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm	5 mm	5 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 24346	1,0 mm IXPE	1,0 mm IXPE	1,0 mm IXPE
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,3 mm	0,5 mm	0,3 mm
Oberfläche		PU-Lackierung	PU-Lackierung	PU-Lackierung
Struktur und Fuge		Synchronprägung + Micro-4V-Fuge	Synchronprägung + Micro-4V-Fuge	Fliesenstruktur + Micro-4V-Fuge
Verriegelungssystem		Uniclic	Uniclic	Uniclic
Nutzungsklasse	EN 10874 (von EN 16511)	23, 34	23, 34	23, 34
Plankengröße (L*B)		1220 x 181 mm	1220 x 228 mm	304,8 x 609,6 mm
Palettengröße (B*L*H)		1000 x 1250 x 760 mm	1000 x 1250 x 760 mm	1260 x 980 x 725 mm
Planken/Packung		10	8	12
Packungsgröße (m²/ Packung)		2,208	2,225	2,229
Gewicht/Packung		16,910	19,380	19,080
Packung/Palette		55	48	48
m²/Palette		121,451	106,800	107,024
m²/Container		3157,73	2777,15	2782,63
Palette/Container		26	26	26
Packung/Container		1430	1248	1247
Gesamtgewicht/ Palette		950	960	945
Brandverhalten (CE)	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,087 W/(mK)	0,110 W/(mK)	0,107 W/(mK)

Eigenschaften	Standards	Essentials 30	Essentials 50	Essentials Stone
Wärmedurchlass-widerstand	EN 12667	0,030 (m²K)/W	0,030 (m²K)/W	0,030 (m²K)/W
Schlüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN 23999	≤ 10,51 mm	≤ 10,51 mm	≤ 10,51 mm
Fußbodenheizung geeignet		Geeignet, max. 27 °C	Geeignet, max. 27 °C	Geeignet, max. 27 °C
Rutschfestigkeit (CE)	EN 13893	DS	DS	DS
Rutschfestigkeit (schiefe Ebene)	DIN 51130	R9	R9	R9
Abriebfestigkeit	ISO 24338	> 7300 Umdrehungen (≥ 7000 für Klasse 34)	> 7300 Umdrehungen (≥ 7000 für Klasse 34)	> 7300 Umdrehungen (≥ 7000 für Klasse 34)
Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	LS: 4,5 KN/m KS: 5,5 KN/m	LS: 4,5 KN/m KS: 5,5 KN/m	LS: 4,5 KN/m KS: 5,5 KN/m
Stuhlrollentest	ISO 4918	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)
Möbelfußtest	EN ISO 16581	Bestanden	Bestanden	Bestanden
Mikrokratz-beständigkeit	EN 16094	ΔR'1,MSR-A3	ΔR'1,MSR-A2	ΔR'1,MSR-A2
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm	0,05 mm	0,04 mm
Schalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 21dB	ΔLw = 21dB	ΔLw = 20dB
Chemikalien-einwirkung	EN 438-2	Gruppe 1: Klasse 5	Gruppe 1: Klasse 5	Gruppe 1: Klasse 5
Formalehyde/VOC Emissionen	EN 16516	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei
Phtalatfrei		Ja	Ja	Ja



Notizen



A series of horizontal lines for writing notes, set against a background of a forest at sunrise or sunset. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



NATURA FLOORING

Ihr Fachhändler:

www.natura-flooring.de
info@natura-flooring.de

